

ÚTMUTATÁSOK

ACRYLIC POLYURETHANE WATERPROOF COATING AQUACOATZ™

MÉRÉK

1 kg

A TÉRGYÉK

YF-200 poliuretán korrózió- és vízszigetelő bevonat egykomponenses poliuretán bevonat, amely poliuretán prepolimerekből, funkcionális adalékokból és töltőanyagokból áll. Alkalmazáskor a termék reagál a levegő nedvességével, és sűrű, rugalmas, magas teljesítményű gumibevonattá alakul.

- Kész, könnyen használható kivitelezéshez.
- Környezetbarát, vízálló és korrózióvédő.
- Erős tapadási erő, magas kopásállóság.
- Szuper erős repedésállóság, jó vízállóság.



ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Vízszigetelési projektek különböző típusú tetőknél és fürdőszobáknál.
- Vízszigetelés a víz felőli felületeken az földalatti szerkezeti elemeknél.
- Vízszigetelés és korrózióvédelem a víz felőli felületeken szennyvíztisztító tartályok, pince, úszómedence, polgári védelmi projektek, tárolóedények, árokrendezés, alagutak, hidak, víztározók stb. esetén.
- Korrózióvédelem fémszerkezetek, műhelypadlók, víztartályok számára, valamint fa padlók, cementlapok, Aszbesztermékek, üvegszál termékek, kerámia termékek, padlólapok ragasztására.
- Épületszerkezetek tömítőanyagaként is alkalmazható.

HOGYAN HASZNÁLD

- **ÉPÍTÉSI MÓDSZER:** Vegyes felhordás a felületre henger, ecset vagy szórógép segítségével.
- **TÁROLÁSI FELTÉTELEK:** Tárold a terméket zárt edényben, hűvös, száraz helyen, 0°C felett, távol a hőtől és közvetlen napfénytől.
- **FELÜLELET ELŐKÉSZÍTÉSE:** A felület sima, szilárd, tiszta legyen, mentes olajfoltoktól, portól és egyéb laza anyagoktól. Nyilvánvaló rések és pici lyukak tömítése és simítása cementhabarcs alkalmazásával, éles szélek eltávolítása. Homokos felületeken a cégünk homokfixáló adalékát kell használni a fal megerősítésére, mielőtt vízszigetelő munkába kezdenénk.

- **ÓVINTÉZKEDÉSEK:** Ne alkalmazd 0°C alatt vagy esőben. A keverék felhasználása 2 órán belül ajánlott. Magas páratartalmú, rosszul szellőző területeken szellőztető berendezést kell használni a vízálló réteg száradásának felgyorsítására.
- **AJÁNLOTT HASZNÁLAT:** Két réteg ecseteléssel felvitt vízálló anyag mennyisége kb. 1-2 kg/m², vastagsága körülbelül 1-1,2 mm. Súlyosan vízáteresztő területeken több réteg alkalmazásával érhetjük el a releváns vízszigetelési műszaki előírások által megkövetelt vastagságot.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Csak külső használatra.
- Gyerekek elől elzárva tartandó.
- Kerülni kell a szembe jutást.
- Használat közben irritáció vagy kiütés jelei esetén hagyja abba a használatát.
- Hűvös, száraz helyen tárolja.
- Ne egyen, igyon vagy dohányozzon a termék használata közben.
- Védelmet nyújtó szem- és arcvédő viselete ajánlott.
- Összetevők: akrilpolimer, víz, vízalapú színpasztta, kalciumpor, gombaölő szer, szárító.
- A tartalom és az edény megfelelő szabályozás szerinti ártalmatlanítása.
- Szavatosság: 12 hónap.
- Gyártva Kínában.

