

Ръководство за епоксидна боя с имитация на мрамор

Описание на продукта:

Епоксидната боя с имитация на мрамор предлага гладко, издръжливо и визуално впечатляващо решение за съвременни пространства. Комбинирайки самонивелираща се епоксидна смола с естествено оцветени пясъчни частици, тя създава гладка и твърда повърхност, устойчива на драскотини, химикали и тежки натоварвания. Идеална за домове, гаражи, търговски пространства и индустриални среди. Налична в широка гама от цветове, с водоустойчива защита и бързо втвърдяване (може да се ходи след 24 часа). Лесна за поддръжка и запазва своята свежа визия години наред. Постигнете ефект от шоурум за миг!

Компоненти:

Химичен компонент	CAS н.ч.	ЕС н.ч.	Процентово съдържание%
Водна основа смола	25036-25-3	216-823-5	50
Калциева прах	471-34-1	/	20
Оцветен пясък	№ 9003-08-1	/	30

Покритие: 0.6-0.7м2/кг

Инструкции за безопасност

1. Това е химичен продукт.
2. Избягвайте поглъщане, потърсете спешна медицинска помощ при поглъщане.
3. Спазвайте правилата за безопасност при изхвърляне на отпадъци.
4. Избягвайте вдишване, може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
5. Избягвайте контакт с очите. При контакт изплакнете с топла вода.
6. Избягвайте излагане на екстремни температури.
7. Избягвайте контакти с леснозапалими течности и материали.
8. Дръжте далеч от деца и домашни любимци.

9. Носете ръкавици и избягвайте директен контакт с кожата.

Мерки за безопасност

- 1. Препоръчителна работна температура: 5°C до 30°C; относителната влажност трябва да е под 75%.
- 2. Винаги направете тест на малък участък преди нанасяне върху цялата повърхност, за да потвърдите съвместимостта.
- 3. Съхранявайте запечатаните материали на сухо, прохладно и добре проветриво място, далеч от топлина или открит огън.
- 4. Всички компоненти трябва да се смесват строго според препоръчаното съотношение.

Разбърквайте добре, за да избегнете частично втвърдяване, което може да повлияе на финалния резултат.

- 5. При добавяне на В (втвърдител) към А (основен агент - оцветен пясък), трябва да се разбърква добре по стените и дъното на кофата, за да се избегнат недобре смесени участъци, които могат да доведат до необходими участъци без втвърдяване по време на нанасяне.
- 5. След смесване, материалът трябва да се използва в рамките на 30 минути, за да се избегне преждевременно втвърдяване и намалена ефективност.
- 6. За специални участъци (например кръгли ъгли), използвайте специални шпскели. Не заменяйте с обикновени инструменти за топк coating.
- 7. Компонентите А (основен агент - оцветен пясък) и В (втвърдител) трябва да се смесват напълно преди нанасяне и да се използват в рамките на 30 минути след смесване.
- 8. След нанасяне, оставете повърхността да се втвърди за 12-16 часа (регулируйте според температурата и влажността), преди да ходите по нея.

Избягвайте стъпване или замърсяване на повърхността по време на втвърдяването. Предотвратете контакт с вода, разтворители или тежко натоварване.

Начин на приложение (Как да използвате)

1. Подготовка на основата

Почистете и шлайфайте съответната повърхност, за да е свободна от масло, прах и отпадъчни частици. Повърхността трябва да е равна, здрава и суха. Използвайте шлайф или ъглошлайф за премахване на старо покритие или неравности. Специално обърнете внимание на пукнатини, дупки или повдигнати участъци. Грубата повърхност подобрява залепването.

2. Нанасяне на грунд

Прецизно дозирано съотношение:

Компонентите А (оцветен пясък) и В (втвърдител) са предварително разделени. Използвайте цялото съдържание на двамата торбички.

Не регулирайте съотношението – частичното смесване ще доведе до неуспех на втвърдяване.

Разбъркайте продукта и втвърдителя старателно с дървена бъркалка или електрически миксер. След като е напълно смесен, нанесете с шпакла или ролка, за да запечатате основната повърхност.

Забележка: За бетонни повърхности първо нанесете залепващ грунд. Позволете на грундът да изсъхне напълно (прибл. 8 часа през лятото, 12-24 часа през зимата), преди да продължите.

3. Нанасяне на покритието

Изсипете смесения продукт върху подготвената повърхност. Нека тече около 30 секунди. Използвайте шпакла или скрепер за нивелиране на повърхността. След това незабавно използвайте ролка за премахване на въздушни мехурчета и предотвратяване на неравномерна текстура или цветови вариации.

Условия

Влаго съдържание под 8%, влажност под 55%, избягвайте нанасяне при относителна влажност над 80% или температура под 10°C.

Съхранение

Съхранявайте на хладно, проветриво място, защитено от влага и слънце.

Трайност: 2 години

Моля, вижте външната опаковка за дата на производство и срок на годност!