

Manuál epoxidové barvy napodobující granite

Popis produktu:

Epoxidová barva napodobující granite nabízí bezespárné, odolné a vizuálně působivé řešení pro moderní prostory. Kombinací samo vyrovnávající se epoxidové pryskyřice s přírodními barevnými hrubými částicemi písku vytváří hladký a tvrdý povrch odolný proti poškrábání, chemikáliím a těžké zátěži. Ideální pro domy, garáže, komerční prostory a průmyslové prostředí. K dispozici v široké škále barev, s voděodolnou ochranou a rychlým vytvrzením (běhání po 24 hodinách). Snadná údržba a zachovává svěží vzhled po mnoho let. Okamžitě dosáhnete vzhledu na úrovni showroomu!

Komponenty:

Chemická složka	CAS č.	EČ č.	Obsah v procentech %
Vodouředitelná pryskyřice	25036-25-3	216-823-5	50
Vápenný prášek	471-34-1	/	20
Barevný písek	Číslo 9003-08-1	/	30

Pokrytí: 0,6-0,7 m²/kg

Bezpečnostní pokyny

1. Jedná se o chemický produkt.
2. Vyvarujte se požití, v případě spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
3. Dodržujte bezpečnostní předpisy při likvidaci zbytků.
4. Vyvarujte se vdechování, může způsobit podráždění dýchacích cest.
5. Vyvarujte se kontaktu s očima. V případě kontaktu vypláchněte teplou vodou.
6. Vyvarujte se vystavení extrémním teplotám.
7. Vyvarujte se kontaktu s hořlavými kapalinami a materiály.
8. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
9. Noste rukavice a vyvarujte se přímého kontaktu s pokožkou.

Opatření:

1. Doporučená teplota použití: 5–30 °C, relativní vlhkost by měla být pod 75%.
2. Před plnou aplikací vždy proveďte zkušební malý test, zda je materiál kompatibilní.
3. Skladujte uzavřené materiály na suchém, chladném a dobře větraném místě, mimo zdroje tepla nebo otevřený oheň.
4. Všechny komponenty musí být smíchány přesně podle předepsaného poměru.

Důkladně míchejte, aby nedošlo k částečnému vytvrzení, které by mohlo ovlivnit výsledný vzhled.

5. Při přidávání B (tvrdidla) do A (hlavního materiálu – barevného písku) důkladně promíchejte, včetně stran a dna nádoby, aby nedošlo k nepromíchaným oblastem, což by mohlo vést k nezatvrdlým místům během aplikace.
 5. Po smíchání je materiál nutné použít do 30 minut, aby nedošlo k předčasnému vytvrzení a snížení účinnosti.
 6. Pro speciální oblasti (například zaoblené rohy) používejte určené stěrky. Nepoužívejte běžné nástroje na vrchní nátěry.
 7. Komponenty A (hlavní materiál – barevný písek) a B (tvrdidlo) musí být před nanesením plně smíchány a použity do 30 minut po smíchání.
 8. Po nanesení nechte povrch vytvrdnout po dobu 12–16 hodin (dle teploty a vlhkosti), než po něm budete chodit.
- Během cukru se vyvarujte chůze po povrchu nebo kontaminace. Zabraňte styku s vodou, rozpouštědly nebo těžkým tlakem.

Postup aplikace (Jak na to):

1. Příprava podkladu

Vyčistěte a obrousťte povrch, aby byl bez oleje, prachu a volných částic. Povrch musí být rovný, pevný a suchý. Použijte brusku nebo úhlovou brusku k odstranění starých nátěrů nebo nerovností. Věnujte zvláštní pozornost prasklinám, dírům nebo výčnělkům. Drsnější povrch zlepšuje přilnavost.

2. Aplikace penetrace

Předem předměrovaný poměr:

Komponenty A (barevný písek) a B (tvrdidlo) jsou předpřipravené. Použijte celý obsah obou pytlů.

Nepřizpůsobujte poměr – částečné míchání povede k selhání vytvrzení.

Produkt a tvrdidlo důkladně smíchejte pomocí míchacího tyčku nebo elektrického mixéru. Po úplném smíchání naneste škrabkou nebo válečkem, aby se uzavřela základní plocha.

Poznámka: U betonových povrchů nejprve naneste vydatný penetrační nátěr. Nechte penetrační nátěr úplně vytvrdnout (přibližně 8 hodin v létě, 12-24 hodin v zimě) před pokračováním.

3. Nanášení nátěru

Nalijte smíchaný produkt na připravený povrch. Nechte ho téct asi 30 sekund. Vyrovnajte povrch pomocí škrabky nebo stěrky. Poté okamžitě použijte váleček, aby se odstranily vzduchové bubliny a zabránilo se nerovnoměrnému textuře nebo barevným odchylkám.

Podmínky

Obsah vlhkosti pod 8 %, relativní vlhkost pod 55 %, nevhodné je použití při relativní vlhkosti nad 80 % nebo teplotě pod 10 °C.

Skladování

Uložte na chladném, větraném místě, chráněném před vlhkostí a slunečním zářením.

Doba použitelnosti: 2 roky

Prodejní data a data spotřeby najdete na vnější obalu.