

Gránit Hasonmás Epoxi Festék Kézikönyv

Termékleírás:

A Gránit Hasonmás Epoxi Festék egy akadásmentes, tartós és vizuálisan lenyűgöző megoldást kínál modern terekhez. Az önkioltó epoxi gyantával és természetes színű homokszemcsékkel kombinálva sima és kemény felületet hoz létre, amely ellenáll a karcolásoknak, vegyi anyagoknak és nagy terhelésnek. Ideális otthonok, garázsok, kereskedelmi és ipari környezetek számára.

Számos színben elérhető, vízálló védelemmel és gyors kötési idővel (járható 24 órán belül).

Könnyen karbantartható, és évekig friss megjelenést tart. Azonnal elérheti a bemutatótermi színvonalat!

Összetevők:

Vegyí összetevő	CAS szám	EC szám	Tartalom százalék %:
Vízalapú gyanta	25036-25-3	216-823-5	50
Kalciumpor	471-34-1	/	20
Színes homok	No 9003-08-1	/	30

Fedettség: 0,6-0,7 m²/kg

Biztonsági utasítások

1. Ez kémiai termék.
2. Kerülje a lenyelést, ha véletlenül mégis megtörténne, azonnal kérjen orvosi segítséget.
3. Tartsa be a hulladékkezelés biztonsági szabályait.
4. Kerülje a belégzést, légzőirritációt okozhat.
5. Kerülje a szemmel való érintkezést. Szemmel érintkezve öblítse ki langyos vízzel.
6. Kerülje a extrém hőmérsékletnek való kitettséget.
7. Veszélyes éghető folyadékokkal és anyagokkal való érintkezést kerülje.
8. Tartsa gyerekek és háziállatok távolságában.
9. Viseljen kesztyűt, és kerüljön közvetlen bőrfelülettel való érintkezést.

Óvintézkedések

1. Ajánlott alkalmazási hőmérséklet: 5-30°C, relatív páratartalom legyen 75% alatt.
2. Mindig végezzen kis felületi tesztet a teljes terület alkalmazása előtt az összhang megerősítése érdekében.
3. Tárolja a tömített anyagokat száraz, hűvös és jól szellőző helyen, távol hőtől vagy nyílt lángtól.
4. Minden összetevőt pontosan az előírt arány szerint keverjen össze.
Alaposan keverje, hogy elkerülje az osztott kötést, ami befolyásolhatja a végső eredményt.
5. A B (kötőanyag) összetevőt az A (fő összetevő - színes homok) mellé hozzáadva ügyeljen arra, hogy az oldalakat és az alját is alaposan keverje, hogy megakadályozza az elkülönülést, ami az alkalmazás során nem kötött területeket eredményezhet.
5. A keverés után a anyagot 30 percen belül felhasználni, hogy elkerülje a korai kötést és a csökkent hatékonyságot.
6. Bizonyos felületek (pl. ívelt sarkok) esetén használjon dedikált spatulát. Ne helyettesítse normál fedő festő eszközökkel.
7. Az A (fő összetevő - színes homok) és B (kötőanyag) összetevőt teljesen keverje össze alkalmazás előtt, és 30 percen belül használja fel utána.
8. Az alkalmazás után hagyja a felületet 12-16 órán keresztül kötni (a hőmérséklet és páratartalom függvényében), mielőtt járna rá.
Kerülje, hogy a kötés során rálépjen vagy szennyezze a felületet. Tartsa távol a vizet, oldószereket és a nagy nyomást a felülettől.

Felhasználási eljárás (Hogyan kell használni)

1. Alapozó előkészítése

Tisztítsa és csiszolja meg a felületet, hogy mentes legyen olajtól, portól és laza részecskéktől. Az aljzatnak egyenletesnek, szilárdnak és száraznak kell lennie. Használjon csiszolót vagy sarokcsiszolót régi bevonatok vagy egyenetlen részek eltávolítására. Fordítson figyelmet a repedésekre, lyukakra vagy kiemelkedő részekre. A durva felület jobb tapadást biztosít.

2. Primer felhordása

Előre meghatározott arány:

A (színes homok) és B (kötőanyag) összetevők el vannak mérve. Mindkét zacskót használja fel teljes egészében.

Ne módosítsa az arányt — a részleges keverés kötődésmegbőrl vezethet.

Alaposan keverje el a terméket és a kötőanyagot egy keverőruddal vagy elektromos keverővel. Teljes keverés után kenje le a felületet spatulával vagy hengert használva, hogy lezárja az alapfelületet.

Megjegyzés: A betonfelületeken először alkalmazzon tömítő primer réteget. Hagynia kell a primernek teljesen kikeményedni (nyáron kb. 8 óra, télen 12-24 óra), mielőtt további lépéseket tenne.

3. Bevonat felhordása

Öntse a keveréket a felületre. Hagyja körülbelül 30 másodpercig szabadon folyni. Egy glettel vagy spatulával simítsa egyenletesre a felületet. Ezután azonnal használjon hengert, hogy eltávolítsa a levegőbuborékokat és elkerülje a textúra vagy szín elütéseket.

Feltételek

A nedvességtartalom kevesebb, mint 8%, páratartalom kevesebb, mint 55%, és kerülje az alkalmazást, ha a relatív páratartalom 80% felett vagy a hőmérséklet 10°C alatt van.

Tárolás

Tárolja száraz, jól szellőző helyen, védve a nedvességtől és a közvetlen napfénytől.

Szavatossági idő: 2 év

Kérjük, az eredeti csomagoláson ellenőrizze a gyártási dátumot és a lejáratási időt!