

Manual de vopsea epoxidică de imitație de granit

Descrierea produsului:

Vopseaua epoxidică de imitație de granit oferă o soluție uniformă, durabilă și vizual impresionantă pentru spațiile moderne. Prin combinarea rășinii epoxidice auto-netezitoare cu particule de nisip colorat natural, creează o suprafață netedă și durabilă, rezistentă la zgârieturi, substanțe chimice și încărcături grele. Ideal pentru locuințe, garaje, zone comerciale și medii industriale.

Disponibilă într-o gamă largă de culori, cu protecție împotriva apei și uscare rapidă (poate fi mers pe ea în 24 de ore).

Ușor de întreținut și își păstrează aspectul proaspăt ani de zile. Obțineți instantaneu un efect de calitate superioară pentru showroom!

Componente:

Componentă chimică	Număr CAS	Număr EC	Procentaj conținut %
Rășină pe bază de apă	25036-25-3	216-823-5	50
Pulbere de calciu	471-34-1	/	20
Nisip colorat	Număr 9003-08-1	/	30

Suprafață acoperire: 0,6-0,7 m²/kg

Instrucțiuni de siguranță

1. Acest produs este unul chimic.
2. Evitați ingestia, solicitați imediat ajutor medical dacă este ingerat.
3. Urmați regulile de siguranță pentru eliminarea reziduurilor.
4. Evitați inhalarea, poate provoca iritații ale sistemului respirator.
5. Evitați contactul cu ochii. În caz de contact, clătiți cu apă caldă.
6. Evitați expunerea la temperaturi extreme.
7. Evitați contactul cu lichide și materiale inflamabile.
8. Păstrați departe de copii și animale de companie.
9. Purtați mănuși și evitați contactul direct cu pielea.

Precauții

1. Temperatura recomandată pentru aplicare: între 5°C și 30°C, umiditatea relativă trebuie să fie sub 75%.
2. Efectuați întotdeauna un test pe o suprafață mică înainte de aplicarea pe întreaga zonă pentru a confirma compatibilitatea.
3. Depozitați materialele sigilate într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat, departe de surse de căldură sau flăcări deschise.
4. Toate componentele trebuie amestecate strict conform raportului prescris.
Amestecați bine pentru a evita întărirea parțială, ceea ce poate afecta rezultatul final.
5. Când adăugați B (agente de întărire) în A (agent principal - nisip colorat), asigurați o amestecare temeinică pe marginile și fundul recipientului pentru a preveni zonele nemixte, ceea ce poate duce la puncte neîntărite în timpul aplicării.
5. După amestecare, materialul trebuie folosit în maxim 30 de minute pentru a evita întărirea precoce și scăderea eficienței.
6. Pentru zone speciale (ex. colțuri rotunde), folosiți palete speciale. Nu substituiți cu alte instrumente de strat superior.
7. Componentele A (agent principal - nisip colorat) și B (agent de întărire) trebuie amestecate complet înainte de aplicare și utilizate în cel mult 30 de minute după amestecare.
8. După aplicare, lăsați suprafața să se întărească timp de 12-16 ore (ajustați în funcție de temperatură și umiditate) înainte de a o calca.
Evitați să pășiți pe suprafață sau să o contaminați în timpul procesului de uscare. Preveniți contactul cu apa, solvenți sau presiune mare.

Procedura de aplicare (Cum să folosiți)

1. Pregătirea substratului

Curățați și șlefuiți suprafața pentru a o asigura lipsită de ulei, praf și particule libere. Suprafața trebuie să fie dreaptă, solidă și uscată. Folosiți un șlefuitor sau un flex pentru a elimina acoperirile vechi sau părțile inegale. Acordați atenție specială crăpăturilor, găurilor sau zonelor ridicate. O suprafață rugoasă ajută la îmbunătățirea aderenței.

2. Aplicarea grundului

Raport pre-măsurat:

Componentele A (nisip colorat) și B (agent de întărire) sunt pre-portionate. Folosiți conținutul integral al ambelor pungi.

Nu ajustați raportul - amestecarea parțială va duce la neîntărire.

Amestecați produsul și agentul de întărire bine folosind o bâtă de amestec sau un mixer electric. Odată complet amestecat, aplicați cu o racletă sau un role pentru a sigila suprafața de bază.

Notă: Pentru suprafețele de beton, aplicați mai întâi un grund de sigilare. Permiteți impregnarea completă a grundului (aprox. 8 ore vara, 12-24 ore iarna) înainte de a continua.

3. Aplicarea stratului de acoperire

Turnați produsul amestecat pe suprafața pregătită. Lăsați să curgă aproximativ 30 de secunde. Folosiți o paletă sau o racletă pentru a nivela uniform suprafața. Apoi, folosiți imediat un role pentru a elimina bulele de aer și pentru a preveni textura sau culoarea inegală.

Condiții

Conținut de umiditate sub 8%, umiditate sub 55%, evitați aplicarea dacă umiditatea relativă este peste 80% sau temperatura este sub 10°C.

Depozitare

Depozitați într-un spațiu răcoros, bine ventilat, protejat de umiditate și lumină solară.

Perioada de valabilitate: 2 ani

Vă rugăm să consultați ambalajul exterior pentru data producerii și data expirării!